



# PROMACHINE PLASTER 1007

Çimento Esaslı Makine Sıva

## ÜRÜN TANIMI:

Çimento esaslı, makina ile uygulanabilen, iç ve dış cephede kullanılan sıvama harcıdır.

## ÖZELLİKLER :

Aderansı yüksektir,  
Sıva makinası ile rahatlıkla kullanılabilir.  
Kolay ve hızlı uygulanabilen genel amaçlı kaba sıva harcıdır.

## ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı Çimento esaslı  
Görünüm /Renk Toz / gri

## PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Taze Harcın Boşluklu Birim Hacim Kütlesi	1650 ± 200 kg/m <sup>3</sup>	TS EN 1015-6
Basınç Dayanımı 28 gün	≥ 7 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1015-11
Eğilme Dayanımı 28 gün	≥ 5 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1015-11
Su Emme: (30 dakika sonunda)	≤ 5 gr	TS EN 12808
Su Emme: (240 dakika sonunda)	≤ 10 gr	TS EN 12808
Uygulama kalınlığı tek katta	10 mm - 25 mm	

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

## KULLANIM ALANLARI:

İç ve dış cephelerde, tavan da; tuğla, gaz beton, briket duvar vb yüzeylerde kaba sıva amaçlı olarak kullanılır.

## UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar, çatlaklar varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 sa önceden onarılmalı.

5-6lt su üzerine 25 kg PROMACHINE PLASTER yavaşça boşaltarak topak kalmayınca kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır.



## **PROMACHINE PLASTER 1007**

**Çimento Esaslı Makine Sıva**

### **Uygulama Ekipmanı:**

El mikseri  
Çelik Mala  
Püskürtme makinası

Uygulanacak yüzeye 3 gün önceden ön serpme sıva uygulaması yapılmalıdır. 3 gün içinde her gün yüzey nemlendirilmelidir. Ön serpmeden 3 gün sonra tam kuruma sağlandığından emin olduğunda makine ile uygulamaya geçilebilir. Uygulama kalınlığı tek katta 10 mm ile 25 mm arasında olmalıdır. Uygulama kalınlığı 25 mm yi geçecekse ikinci kat için 24 sa beklenmelidir. Uygulamadan sonraki 1 hafta içerisinde ortam koşullarına bağlı olarak yüzey belli aralıklarla nemli sünger ile perdahlama işlemi ile nemlendirilmelidir. Hazırlanan harc 2-3 saat içerisinde tüketilmeli, kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

### **SINIRLAMALAR:**

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

### **TÜKETİM:**

14-16 kg/m<sup>2</sup>.(10mm için)

### **AMBALAJ:**

25 kg'lık kraft torbada,  
(palette 64 adet, 1600 kg)

### **RAF ÖMRÜ:**

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

### **DEPOLAMA KOŞULLARI:**

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

### **GÜVENLİK**

Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.



**PROMACHINE  
PLASTER 1007**  
**Çimento Esaslı Makine Sıva**

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.*

DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti  
Gürsu Organize San.Bölg. Sahra cad. No:6/B Gürsu /BURSA TÜRKİYE  
Tel : (+90) 373 01 83 [www.bars-global.com](http://www.bars-global.com) info@bars-global.com