



PROŞAP 1009

**Çimento Esaslı
Hafif Şap**

ÜRÜN TANIMI:

Çimento esaslı, kolay yayılmayı sağlayan hiperakışkanlaştırıcı kimyasal katkıları ve seramik küre ,perlit vb. hafif dolgular içeren, binaya yük bindirmeyen, basınç dayanımı yüksek kendiliğinden yayılabilen, düşük tüketimli hafif şaptır.

ÖZELLİKLER :

Orta ve yoğun yaya trafiğine maruz kalan zeminler için uygundur. Kendiliğinden yayılarak teraziye gelir. Rötire çatlağı oluşmadan 1-10 mm kalınlıkta uygulamaya uygundur. İçeriğindeki özel polimer sayesinde yüksek aderansa sahiptir. Aşınmaya dirençlidir.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı	Çimento esaslı
Görünüm /Renk	Toz / gri

KULLANIM ALANLARI:

Son kat kaplama öncesi tüm yapıların orta ve yoğun trafiğe maruz zeminlerinde, aşınma ve tozumaya karşı sağlam ve düzgün zemin oluşturmak amaçlı kullanılır. PVC, laminat parke, ahşap, halı, seramik kaplama altında, zemin yalıtımından sonra ,çimento esaslı yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlendirilmeli. Yüzeyde kırık ve oyuk bölgeler PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 sa önceden onarılmalı. Emiciliği yüksek olan yerler PROGEN ile mutlaka astarlanmalıdır. Uygulama öncesi son aşamada mutlaka tozsuz bir yüzey olmalıdır.

Eğer zemin su emici bir zemin ise nemlendirilerek uygulama yapılmalıdır. Hazırlanan harç bir köşeden başlayarak yüzeye boşaltılır ve kendiliğinden yayılır. Kendinden yayılan harcın kalınlığı çelik mala ile ayarlanmalıdır. Hava kabarcığı oluşumunu engellemek için kirpi rulo ile yüzey düzeltilir. 2-5 cm uygulanabilir. Üzerine kaplama işlemi yapılacaksa 24 sa sonra yapılabilir. 15-20 dakika içerisinde işlemin tamamlanması önerilir. Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.



PROŞAP 1009

Çimento Esaslı
Hafif Şap

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM:

Yaklaşık 8 kg/m² (1 cm kat kalınlık için)

AMBALAJ:

20 kg'lık kraft torbada,
(palette 64 adet, 1600 kg)

RENK:

Gri.

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar'ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.