



PROCONCRETE 1010

**Çimento Esaslı
Dekoratif Döküm Harcı**

ÜRÜN TANIMI:

Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan, silikon kalıp içi kullanıma uygun dekoratif saksı, biblo, heykel vb . ürünler için hızlı kuruyan döküm harcıdır.

ÖZELLİKLER :

Pürüzsüz sonuç elde edilir.

Mumluklar, şamdanlar, saksılar, kaseler, vazo ve daha birçok dekoratif objeler yapılabilir. Kuruduktan sonra üzeri boyanabilir.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı	Çimento esaslı
Görünüm /Renk	Toz / gri

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağlı Nem)

Priz başlangıcı:	5 dk
Priz sonu:	10-15 dk

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Ortamdaki sıcaklık ve nem değerleri ile kalıp hacimleri çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Silikon kalıplar için kullanıma uygundur.

UYGULAMA TALİMATI

Döküm kalıbınızı önceden temizleyiniz. Kalıp temiz, kuru olmalıdır. Beton harcımızı yapmak için dökeceğimiz kalıbın büyüklüğüne göre toz ürün miktarının kütlice %30 u kadar su bir kaba alınır. Üzerine PROCONCRETE yavaş yavaş karıştırarak ilave edilir. Homojen ve pürüzsüz hale gelene kadar sürekli karıştırılır. Hazırlanan beton karışım sertleşmeden önce 3-5 dakika içinde kalıba dökülür. Betonumuz 15-20 dakika sonra kuruyacaktır ancak en iyi sonuç için bir sonraki gün kalıptan çıkarılması önerilir. Kuruma süresi hava koşullarına ve kalıba göre değişebilir. Kalıptan 24 sa sonra çıkartılması tavsiye edilir.



PROCONCRETE 1010

**Çimento Esaslı
Dekoratif Döküm Harcı**

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalıdır.

AMBALAJ:

5 kg plastik kova
10 kg plastik kova

RENK:

Gri.

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar'ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.