



PROPOL MASTIC 1075

Poliüretan Esaslı Sosis Mastic

ÜRÜN TANIMI:

Poliüretan esaslı nem ile kürlenene sosis tipi folya ambalajında derz dolgu mastiği.

ÖZELLİKLER:

Nem ile kürlenir.
UV dayanımlıdır.
Üzeri boyanabilir.
Mastik tabancası ile uygulanır.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı	Poliüretan esaslı
Renk /Görünüm	Gri & Beyaz

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Yoğunluk	: 1,15 kg/dm ³
Yırtılma direnci	: 6,50 N/mm
Sertlik	: 25 (Shore A)
Betona yapışma (Astarsız)	: >2,00 N/mm ²

Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Sızdırmazlık
Çimento esaslı yapı malzemeleri
Tuğla, seramik, cam, ahşap
Galvanize sac, boyalı sac ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
Alüminyum, PVC ve ahşap doğramaların derzlerinde ve montajlarında kullanıma uygundur.

UYGULAMA TALİMATI:

Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması gerekmektedir. Yüzeydeki derin boşluklar PROREPAIR PLUS, PROMORTAR EPO veya PROEPO ANKRAJ ile tamir edilmelidir. Yüzeyler PROPOL MASTIC PR ile astarlanmalıdır.

Derzler uygun derz fitili ile sınırlandırılmalıdır. 3 yönden yapışma engellenmelidir. Mastik tabancası ile uygulanır. En fazla 3,5 cm genişlikte derzler için uygundur. Derz genişlik ve derinlik oranı 2/1 olmalıdır.



PROPOL MASTIC 1075

Poliüretan Esaslı Sosis Mastic

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama zamanı don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Kap ömrünün ve kuruma süresinin yüksek sıcaklıklarda kısılacacağı, düşük sıcaklıklarda uzayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulama +5 C ve +25 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Jelleşmeye başlamış olan karışım uygulanmamalıdır. Belirtilen karışım oranı dışında karışım yapılmamalıdır.

TÜKETİM:

1,00 dm³ / dm³

AMBALAJ:

600 ml – 24 lü koli

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri temasından sakınınız. Yutmayınız. Alev kaynaklarından uzak tutunuz. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.