



# PROFUGA POOL 447

**Çimento Esaslı  
Yüksek Performanslı Esnek  
Derz Dolgu Harcı  
CG2WA**

### **ÜRÜN TANIMI:**

Çimento esaslı, küf ve mantar oluşumuna dirençli, esnek 1-6 mm derz aralığı için uygun, derz dolgu malzemesidir.

### **ÖZELLİKLER :**

Mantar ve küf oluşumuna dirençlidir.  
Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır.  
Su itici özelliklidir.  
1-6 mm derz aralığı için uygun.  
Yüksek yapışma gücüne sahiptir.  
Aderansı yüksektir.  
Pürüzsüz yüzey sağlar.

### **ÜRÜN BİLGİSİ:**

Kimyasal Yapı Çimento esaslı  
Görünüm /Renk Toz / Renk Kartelası

### **PERFORMANS:**

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Taze Harcın Boşluklu Birim Hacim Kütlesi	1350 ± 200 kg/m <sup>3</sup>	TS EN 1015-6
Tane Büyüklüğü Dağılımı		
1 mm açıklığında elek üzerinde kalan miktar	≤ %1,0	TS EN 1015-1
Basınç Dayanımı 28 gün	≥ 4,0 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1015-11
Eğilme Dayanımı 28 gün	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1015-11
Su Emme: (30 dakika sonunda)	≤ 5 gr	TS EN 12808
Su Emme: (240 dakika sonunda)	≤ 10 gr	TS EN 12808
Kap ömrü	:1 saat	

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

### **KULLANIM ALANLARI:**

İç mekânlarda, yer ve duvarda, seramik, mermer, doğal taş, cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin 1-6 mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır. Banyo, mutfak, balkon, teras gibi alanlarda güvenle kullanılır. Havuz, su deposu, sauna, kaplıca, banyo gibi ıslak hacimli mekânlarda, alttan ısıtmalı sistem gibi ani ısı dönüşümlerinin olduğu mekânlarda, yatay ve dikey uygulamalarda mükemmel sonuç verir.



# PROFUGA POOL 447

**Çimento Esaslı  
Yüksek Performanslı Esnek  
Derz Dolgu Harcı**

## **UYGULAMA TALİMATI:**

Derz araları ;kuru ve sağlam olmalıdır. Fayans yapıştırıcısı tamamen kurumuş olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Sıcak ve kuru ortamda, uygulamadan önce derzler su ile nemlendirilmelidir.

4-4,5 lt su üzerine 20 kg PROFUGA POOL yavaşça boşaltarak topak kalmayınca kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Suyun belirtilenden fazla veya az konulması çatlamaya, tozuma ve renk kusurlarına neden olabilir. Harç olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır.

## **Uygulama Ekipmanı:**

El mikseri  
Mala  
Dolgu mala  
Sünger bez

Seramikler yapıştırılıp kuruyana kadar kesinlikle suyla temastan kaçınılmalıdır. Hazırlanan harç yüzeye yayılarak kauçuk kenarlı dolgu mala ile derz aralıklarına çapraz hareketlerle doldurulmalı ve fazlalıklar sıyrılarak yüzeyden alınmalıdır. Derz dolgu malzemesi kurduğunda nemli sünger ile yüzey dairesel hareketlerle temizlenmelidir. Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç bertaraf edilmelidir. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

## **SINIRLAMALAR:**

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

## **TÜKETİM:**

Derz genişliğine ve seramik boyutuna bağlı olarak değişir.

## **AMBALAJ:**

20 kg'lık kraft torbada,

## **RAF ÖMRÜ:**

Rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.



# **PROFUGA POOL**

## **447**

**Çimento Esaslı  
Yüksek Performanslı Esnek  
Derz Dolgu Harcı**

### **DEPOLAMA KOŞULLARI:**

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

### **GÜVENLİK:**

Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Maske kullanınız. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. Ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.*