



# PROPOLY MASTIC 496

*Polyester Reçine Esaslı  
İki Bileşenli  
Mermer Yapıştırma Mastiği*

## **ÜRÜN TANIMI:**

Polyester reçine esaslı, iki bileşenli mermer yapıştırma mastiğidir.

## **ÖZELLİKLER :**

Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır.  
Kolay zımparalanır.  
Gözenekleri doldurur.  
Maksimum performanslıdır.  
Tiksotropiktir.  
Yüksek yapışma gücüne sahiptir.  
Aderansı yüksektir.  
Yukarıdan aşağı seramik döşemeye uygundur. Kolay taraklanabilir.

## **ÜRÜN BİLGİSİ:**

### **Mastik :**

Kimyasal Yapı	Polyester reçine esaslı
Görünüm /Renk	Likit / cream & bej & beyaz&siyah

### **Sertleştirici:**

Kimyasal Yapı	Dibenzoilperoksit pasta
Görünüm /Renk	Likit / Beyaz

## **PERFORMANS:**

(23°C, %50 Bağlı Nem)

Çekme Yapışma	1,34±0,2 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 196-1
Yoğunluk	1,7±0,2 gr/cm <sup>3</sup>	

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

## **KULLANIM ALANLARI:**

Seramik, karo ,mermer, doğal taş, gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında , tamir ve dolgu işlemlerinde kullanılır.



# PROPOLY MASTIC 496

**Polyester Reçine Esaslı  
İki Bileşenli  
Mermer Yapıştırma Mastiği**

## **UYGULAMA TALİMATI:**

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır.

Propoly mastic ağırlıkça yaklaşık %1-3 oranında %50 lik dibenzoil peroksit pasta ilave edilerek spatula yardımıyla iyice karıştırılır. Uygulanır . 20°C'de 5-8 dakika içerisinde sertleşir. Uygulamadan 2 saat sonra yapıştırılan yüzeyler kullanıma hazırdır. Sertleştiricinin fazla ilavesi kürleşmeyi hızlandırır ancak yapışma gücünde azalmaya yol açabilir. Optimum sonuç için küçük deneme yapınız.

## **SINIRLAMALAR:**

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Kullandıktan sonra yapıştırıcı kutusunun kapağını kapalı tutun.

## **AMBALAJ:**

Mastic :750 ml teneke ambalaj

## **RAF ÖMRÜ:**

Rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

## **DEPOLAMA KOŞULLARI:**

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

## **GÜVENLİK:**

Ürünü solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Maske kullanınız. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Kullanım sırasında mekanın iyice havalanmasına dikkat ediniz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız. Ateşleyici malzemelerden uzak tutun. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.*