



PROLEVEL G 517

**Kalsiyum Sülfat Esaslı
Kendiliğinden Yayılan
Tefsiye Şapı**

ÜRÜN TANIMI:

Kalsiyum sülfat esaslı , tek katta 15-50 mm arasında uygulanabilen, kolay uygulamayı sağlayabilen hiperakışkanlaştırıcılar içeren, kendiliğinden yayılan tesfiye şapıdır.

ÖZELLİKLER :

PROLEVEL G ile her zaman düz bir yüzey elde edilir.

Stabildir, büzülmez ve çatlamazlar.

Gerilimsizdir.

Orta ve yoğun yaya trafiğine maruz kalan zeminler için uygundur.

Kendiliğinden yayılarak teraziye gelir.

Rötre çatlağı oluşmadan 1,5-50 mm kalınlıkta uygulamaya uygundur.

Aşınmaya dirençlidir.

İçeriğindeki özel polimer sayesinde yüksek aderansa sahiptir.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı Çimento esaslı

Görünüm /Renk Toz/beyaz

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Kuru Yığın Yoğunluğu	1200 ± 200 kg/m ³	TS EN 1015-10
Üzerine kaplama süresi	24 saat	

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Son kat kaplama öncesi tüm yapıların orta ve yoğun trafiğe maruz zeminlerinde, aşınma ve tozuma karşı sağlam ve düzgün zemin oluşturmak amaçlı kullanılır.

PVC, laminat parke, ahşap, halı, seramik kaplama altında, zemin yalıtımından sonra , çimento esaslı yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılır.

Yerden ısıtmalı sistemlerde zeminde kullanılır.



PROLEVEL G 517

**Kalsiyum Sülfat Esaslı
Kendiliğinden Yayılan
Tefsiye Şapı**

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.Yüzey pürüzlendirilmeli. Yüzeyde kırık ve oyuk bölgeler PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 sa önceden onarılmalı.

5-6 lt su üzerine 25 kg PROLEVEL G yavaşça boşaltarak toprak kalmayınca kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır.

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri
Çelik Mala
Kirpi rulo

Hazırlanan harç bir köşeden başlayarak yüzeye boşaltılır ve kendiliğinden yayılır. Kendinden yayılan harcın kalınlığı çelik mala ile ayarlanmalıdır. Hava kabarcığı oluşumunu engellemek için kirpi rulo ile yüzey düzeltilir. Üzerine kaplama işlemi yapılacaksa 24 sa sonra yapılabilir. Ürünün genleşme özelliğinden dolayı en yüksek düzeyde faydalanılabilmesi için en fazla 15-20 dakika içerisinde işlemin tamamlanması önerilir. Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM:

1,3-1,5 kg/m² (1 mm kat kalınlık için) max. uygulama tek katta 50 mm

AMBALAJ:

25 kg'lık kraft torbada,
(palette 64 adet, 1600 kg)

RENK:

KREM

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.



PROLEVEL G 517

**Kalsiyum Sülfat Esaslı
Kendiliğinden Yayılan
Tefsiye Şapı**

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.

Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. . Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.