



PROWOOD PAINT

526

Ahşap Görüntülü Dış Cephe Boyası

ÜRÜN TANIMI:

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, özel olarak geliştirilmiş, esnek ve yarı parlak , son kat ahşap görüntülü dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLER:

Yüksek örtme gücüne sahiptir.
Aderansı yüksektir.
Yağmura karşı dayanıklıdır.
Mattır.
Kolay uygulanır.
Çevre dostudur.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı	Stiren Akrilik esaslı / Su bazlı
Görünüm /Renk	Likit / kahve& sarı
Ph	7-10
Yoğunluk	1,30±0,2g/cm ³

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Parlaklık	G2	TS 4318 EN ISO 2813
Tane Büyüklüğü	S 1	TS 2620 EN ISO 1524
Su Aktarım Hızı	W2	TS EN 1062-3

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

İç ve Dış cephelerde pürüzsüz yüzeyler üzerine uygulanır uygulama yapılacak alan pürüzlü ise PROPLASTER 525 sıva uygulaması yapılır daha sonra üzerine uygulanır

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa PROREPAIR THIN ile en az 24 sa önceden onarılmalı.



PROWOOD PAINT

526

Ahşap Görüntülü Dış Cephe Boyası

PROPLASTER sıva uygulaması yapılır. 24 saat sonra kuruma gerçekleştiğinde PROTHERM PRIMER uygulamasına geçilir.

PROTWOOD PAINT Dış Cephe Boya %10 - 15 su ile inceltilebilir , düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır .

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri
Rulo

24 saat öncesinde PROTHERM Primer uygun renkte (astar rengi önemlidir uygulama bittiğinde desenli alanlarda kalan bazı bölümleri gözükecektir) Dış cephe astarı ile astarlanmış yüzeye kalın bir kat olarak uygulanır Boyanmış yüzeye master yardımı ile yatayda düzgün bir şekilde seçilen desen aparat ile geçilerek budak yada çizgili ahşap deseni elde edilir.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalıdır. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır .Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM:

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 7-9 m²/ lt

AMBALAJ:

7,5 lt plastik kova
15 lt plastik kova

RAF ÖMRÜ:

Direkt güneş ışığı almayan ,rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında ,+5° - 25 °C sıcaklıkta , %50 bağıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.



PROWOOD PAINT

526

Ahşap Görüntülü Dış Cephe Boyası

GÜVENLİK:

Ürünü solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu

DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti
Gürsu Organize San.Bölg. Sahra cad. No:6/B Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 373 01 83 www.bars-global.com info@bars-global.com

değildir. Dekostar ın ürünlerini deęiřtirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.