



PROBRICK ADHESIVE 536 TUĞLA ÖRGÜ HARCİ

GENEL BİLGİ:

Çimento esaslı, polimer katkılı, su itici, kalın dokulu, el ile uygulanabilen fabrika karışımı duvar örgü harcıdır.

ÖZELLİKLER

Fabrika karışımı bu ürün, su itici katkıları sayesinde şantiye karışımı klasik yöntemle hazırlanan harçlara göre suya karşı daha dirençlidir.

Aynı zamanda, her noktada sahip olduğu standart yüksek kalite ile sorunsuz uygulama sağlar.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı	Çimento bazlı
Görünüm /Renk	Toz / Gri

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Maksimum Tane büyüklüğü	4mm
İşlenebilme Süresi	180dk
Basınç Dayanımı	5-6 N/mm ²
Uygulama sonrası sıcaklık dayanımı	: (-30°C) – (+80°C)

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Tüm yapılarda, iç ve dış cephelerde kullanılabilir.
Tuğla vb. çok emici olmayan duvar örgü elemanları için uygundur.

UYGULAMA TALİMATI:

6-6,5 lt su üzerine 25 kg PROBRICKADHESIVE yavaşça boşaltarak topak kalmayınca kadar betoniyerde, elektrikli karıştırıcıda veya sürekli karıştırıcıda en az 3-4 dakika karıştırılır. Harç olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır. Beton vb. üreticisinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır. Hazırlanan harç, yatay ve/veya düşey yüzeylere mala ile uygulanır. Plastik tokmak ile taşlar yerine oturtulur ve düzgünlük sağlanır. Uygulama tüm yüzeye ve derzler tam kapatılarak yapılmalıdır.



**PROBRICK
ADHESIVE
536
TUĞLA ÖRGÜ HARCİ**

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri
Mala
Tokmak

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama esnasında ve uygulamadan sonra ilk 24 sa yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. Hava çıkışı olan yüzeylerde, havalandırma bacası olmadan uygulama yapılmamalıdır. Ürünler (Mevcut ortam şartlarında süresi değişmek üzere) tam kurumadan bir sonraki katman/ürün uygulamasına geçilmemelidir. Ürün içine hazırlama esnasında herhangi bir yabancı malzeme ya da katkı ilave edilmemelidir.

TÜKETİM:

10 mm uygulama kalınlığı için yaklaşık 17 kg/m²
Sarfiyat miktarı, kullanılan tuğla vb. ürünlerin yüzey alanlarına, kalınlıklarına ve harcın üzerlerine uygulama şekline göre değişiklik gösterir.

AMBALAJ:

25 kg kraft torba

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar'ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.