



PRONON MMA 662

**Reçine Esaslı Kaydırmaz Pürüzlü
Merdiven & Zemin Boyası**

ÜRÜN TANIMI:

Thermoplastik Reçine esaslı, dayanımı yüksek, içeriğindeki agregalar sayesinde Yaya trafiği için zeminde kaymaz pürüzlü bir yapı oluşturan boyadır.

ÖZELLİKLER:

uzun ömürlüdür.

Uygulandığı yüzeye maximum şekilde tutunur.

Hızlı kurur.

Uygulamadan 1-2 saat sonra zemin yaya ve/veya araç trafiğine açılabilir.

UV ışınlarından ve diğer atmosfer şartlarından etkilenmez.

Yaya ve Araç trafiğinin oluşturacağı darbe ve aşınmalardan etkilenmez.

Forklift, transpalet gibi istif makinelerinin yaratacağı aşınmalara karşı dirençlidir.

Kimyasallardan, egzost ve yağdan etkilenmez.

Alt yüzey ile beraber çalışmasını sağlayan termoplastik esneme kabiliyetine sahiptir.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı Thermoplastik reçine esaslı

Görünüm /Renk Likit / İrtibata geçiniz

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Yoğunluk | 1,30 ±0,2 g / cm ³ |
| Kap Ömrü | 15 dk. |
| Kullanıma Alma Süresi | 1 sa |

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Asfalt, beton, helikopter beton, , yüzey sertleştiricili beton, mozaik ,eposi vb. yüzeylerde rahatlıkla kullanılır.

Akaryakıt ist., Alışveriş merkezlerinde, okullarda, İşyeri, Konut ve AVM lerin açık kapalı otoparklarında,

Sevkiyat ve Otopark rampalarında, fabrika yürüme yolu, forklift yolu ve malkabul rampalarında kullanılır.



PRONON MMA 662

**Akrilik Esaslı Kaydırmaz Pürüzlü
Merdiven & Zemin Boyası**

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Beton zemin de su birikintisi, nem ve rutubet olmamalıdır. Kuru bir zemin olmalı, beton yüzey rutubeti %4 ün altında olmalıdır. Yüksek basınçlı su jeti, vakum, pürüzlendirme, kumlama, gibi uygun mekanik yüzey hazırlama teknikleri ile temizlenerek hazırlanmalıdır.

Yapışmayı engelleyici her türlü maddeden arındırılmış, temiz bir kap içerisinde veya kendi ambalajında düşük devirli bir karıştırıcı ile topaksız homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Uygulamaya başlamadan zemin tamiri ve temizliği çok önemlidir zemindeki çatlak boşluk bozuk alanlar çok hızlı kuruyan tamir harcımız PROREPAIR MMA ile doldurulup tamirleri yapılır; kaydırmaz boyadan önce düzgün ve sağlam bir zemin elde edilmelidir emici olmayan yüzeylerde PROMET 521 astar uygulaması önerilir içeriğindeki agregalar kovanın dibine çökmüş olabilir kovanın dip bölgesi iyice karıştırılmalıdır uygulama rulo yada çelik mala yardımıyla zemine sürülerek yapılır .

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri
Fırça & Rulo
Püskürtme Ekipmanı

PRONON MMA Zemin Kaydırmaz Boyası bünyesinde barındırdığı agregalar kaydırmazlık için yeterlidir. Çok soğuk ya da çok sıcak havalarda, aşırı güneş altında, aşırı rüzgarlı havalarda tatbikat yapılmamalıdır.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgârlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama zamanı don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM:

0,300 – 0,500 g/m²

AMBALAJ:

10 kg teneke ambalaj
3 kg teneke ambalaj



PRONON MMA 662

**Akrilik Esaslı Kaydırmaz Pürüzlü
Merdiven & Zemin Boyası**

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 °C ile +25 °C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 °C ile +25 °C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri temasından sakınınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.