



PROPOLY FLOOR 770

**Poliüretan Esaslı Çift Bileşenli
Self Levelling Kaplama**

ÜRÜN TANIMI:

Solvent içermeyen, kendiliğinden yayılabilen, elastikiyeti ve mekanik mukavemetleri yüksek, hijyenik iki bileşeni poliüretan esaslı zemin kaplama malzemesidir.

ÖZELLİKLER :

Sürtünmeye ve aşınmaya karşı dirençlidir,
Elastik bir yapıdadır,
Derzsiz yüzey oluşturur,
Kolay temizlenir, hijyeniktir, uzun süre bakım gerektirmez,
Uygulaması kolaydır,
Solvent içermez.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı Solventsiz Poliüretan

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Yoğunluk	1,3-1,4 kg/lit
Kap Ömrü	30 dk.
Çekme Dayanımı	5 N/mm ²
Dokunma Kuruması	5-7 saat
Tam Kuruma	7 gün

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Fabrikalar, soğuk hava depoları, depolar, frigofrik araba kasaları,
Alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak hangarları, okullar, kapalı spor salonlarında EPDM levha üzerinde, hastanelerde, ilaç sektöründe, gıda sektöründe, laboratuvarlarda,
Otoparklarda, ağır forklift trafiğinin olduğu alanlarda uygulanabilir.



PROPOLY FLOOR 770

**Poliüretan Esaslı Çift Bileşenli
Self Levelling Kaplama**

UYGULAMA TALİMATI:

Uygulama yapılacak yüzeylerin zayıf kısımları freze, kum püskürtme veya zımpara ile arındırılmalıdır. Yüzey çok parlak ise yine freze veya kum püskürtme ile pürüzlendirilip spesifik yüzey artırılmalıdır. Yüzeyde yağ varsa yakılmalıdır. Temizlenen yüzeyler PROPOL PR ile astarlanmalıdır. Astar uygulamasından en geç 24 saat sonra PROPOLY FLOOR uygulaması yapılır. Pürüzsüz bir yüzey isteniyorsa mala ile uygulanmalıdır. Daha sonra kirpi rulo ile gaz kabarcıkları alınıp bırakılır. B bileşeni A bileşenine eklendikten sonra düşük devirli, elektrikli bir karıştırıcı (en fazla 400 dev./dak.) ile homojen bir renk elde edene kadar 2-3 dakika karıştırınız.

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri
Fırça & Rulo
Mala

Hazırlanan karışım hava sıcaklığı ve çevre şartlarına bağlı olarak, 5 dakika içerisinde fırça, rulo veya püskürtme makineleri ile uygulanmalıdır. Sürekli, gözeneksiz bir katın yüzeyi kapladığına emin olunuz. Gerekirse iki kat PROPOL PR astar uygulaması yapınız. PROPOLY FLOOR A bileşen üzerine B bileşen ilave edilerek dikkatli şekilde karıştırılır. Taraklı mala ile uygulanır. Malzemenin sertleşmesini tamamlaması için, izin verilen minimum sıcaklığın altında kullanmayınız. Düşük sıcaklıklar sertleşmeyi yavaşlatacak, yüksek sıcaklıklar ise sertleşmeyi hızlandıracaktır. Pota ömrü de sıcaklıklara bağlı olarak değişecektir.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 °C ve +30 °C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 0°C'nin altında uzun süre kalırsa üründe A ve B üründe kristallenme gözlemlenebilir. Ürün tekrar oda sıcaklığına getirilerek kristalleri çözülürse herhangi bir problem olmadan kullanılabilir. Doğrudan güneş ışınlarına (UV) bağlı olarak sertleşen üründe renk kayıpları, sararma olabilir.

TÜKETİM:

1 mm kalınlık için yaklaşık 1,4 kg/m²

AMBALAJ:

A 16 kg teneke ambalaj
B 4 kg teneke ambalaj



PROPOLY FLOOR 770

**Poliüretan Esaslı Çift Bileşenli
Self Levelling Kaplama**

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+10 °C ile +25 °C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+10 °C ile +25 °C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Ürünü solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.