



PROMOLD 805

Anti Kf ve Nem Boyası

RN TANIMI:

Akrilik reine esaslı solven bazlıdır binaların i ve dıř duvarlarında doęal kořullarından oluřan nem , kf sorunlarının giderilmesi iin zel kimyasallar ve polimerlerle modifiye edilerek retilmiř ok gl bir yalıtım boyasıdır.

ZELLİKLER:

PROMOLD srldę yzeyde kuru filminde kf oluřumunu engeller.
Yksek rtme gcne sahiptir.
Aderansı yksektir. Mattır.
Kolay uygulanır

RN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı Akrilik reine esaslı / Solvent bazlı
Grnm /Renk Likit / beyaz

PERFORMANS:

(23°C, %50 Baęıl Nem)

Parlaklık	G3	TS 4318 EN ISO 2813
Tane Byklę	S1	TS 2620 EN ISO 1524

Bu deęerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiř olup, bitmiř uygulamaların tam kuruma sresi sonundaki performansı iin geerlidir. řantiye ortamındaki sıcaklık ve nem deęerleri ile uygulama yzey ve alanları eřitlilik arz edeceęinden deęerler deęiřebilir.

KULLANIM ALANLARI:

i ve dıř duvarlarda,
Bodrumlarda, garaj ya da kilerlerde
Kuzeye bakan i duvarlarda
Bir ok nem ve rutubet grlen alanlarda kullanılır.
Kararma kflenme yapan tm duvarlarda



PROMOLD 805

Anti Kf ve Nem Boyası

UYGULAMA TALİMATI:

Yzey; krn almıř ,kuru ve sađlam olmalıdır. Yapıřmayı nleyecek yađ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Tm atlaklar, bađlantı yerleri, etekler ve zarar grmř sızma yerlerinin gerekli tamirat iřlemleri yapılmalıdır. Oluřan kfler mekanik olarak temizlenir. Yzey tamamen kuruduktan sonra PROMOLD uygulamasına geilir. Kullanıma hazırdır dřk devirli mikserle karıřtırılır. Kullanım sresince oluřan hasarların tamirati ok kolay ve ekonomiktir. İki kat uygulanır. birinci kattan sonra 12 saat kuruması iin beklenip sonra ikinci kat atılır.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek iin ltfen uygulama talimatına sadık kalınız ok yksek sıcaklıkta, gneř iřıđına direkt olarak maruz kalan, ok rzgarlı, yađmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalıdır. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.rn krn alana kadar yađmur, su, don ve olumsuz dıř etkenlerden korunmalıdır.

TKETİM:

200-300 gr / m2

AMBALAJ:

1 kg teneke
3 kg teneke
18 kg teneke

RAF MR:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında retim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadıđı durumlarda ambalajların ađzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOřULLARI:

Aılmamıř orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt gneř iřıđı altında bırakılmamalıdır.

GVENLİK:

Cilde ve gze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gzlk ve elbise kullanınız. Gz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora bařvurunuz. ocukların ulařamayacađı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler iin ltfen Gvenlik Bilgi Formuna bařvurunuz.

rnn amacının dıřında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama řartları ve nerilerine uyulmaması halinde oluřabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. řti. sorumlu deđildir. Dekostar ın rnlerini deđiřtirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili rnn Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.