



PROROAD
X 2K 837
KALIN SOĞUK DÖKÜM
YOL ÇİZGİ BOYASI

ÜRÜN TANIMI:

Soğuk Döküm Et kalınlığı yüksek sürücü ve yayaların geçiş esnasında hissedebilmesi için kalınlık olması istenilen durumlar için uygun yol çizgi boyası.

ÖZELLİKLER :

Çok uzun ömürlüdür.

Trafik sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde uyarı ve hız kesici amaçlı kullanılır.

Sertleştirici toz kompenantın katılmasıyla hazır duruma gelen, kolay uygulanabilen zemin kaplama boyası.

Uygulandığı yüzeye maximum şekilde tutunur.

Akışkandır Hızlı kurur.

Uygulamadan 1- saat sonra zemin yaya ve/veya araç trafiğine açılabilir.

UV ışınlarından ve diğer atmosfer şartlarından etkilenmez.

Yaya ve Araç trafiğinin oluşturacağı darbe ve aşınmalardan etkilenmez.

Alt yüzey ile beraber çalışmasını sağlayan termoplastik esneme kabiliyetine sahiptir.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı MMAesaslı
 Görünüm A:Toz / B:Likit

PERFORMANS::

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Basınç Dayanımı 28 gün	≥ 50 N/mm ²	TS EN 196-1
Eğilme Dayanımı 28 gün	≥ 10 N/mm ²	TS EN 196-1
Betona Yapışma	≥ 2 N/mm ²	
Kap Ömrü	15 dk.	
Trafiğe Açılma	1 sa	
Karışım yoğunluğu	2±0,2 kg/lt	

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.



PROROAD
X 2K 837
KALIN SOĞUK DÖKÜM
YOL ÇİZGİ BOYASI

KULLANIM ALANLARI:

Ağır yük trafiğine sahip alanlar için

-Şekil, yaya geçidi, Çizgi, ok, harf ve sayı uygulamaları

-Tüm yollarda, Endüstriyel alanlarda, imalathane ve depolarda, Havaalanlarında , Askeri alanlarda, Otoparklarda, Köprülerde, Alışveriş merkezlerinde vb alanlarda .

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzeyde eğer varsa kir ve yağ temizlenmeli yüzey; , tozsuz ve kuru hale getirilmelidir kapalı alanda uygulama yapılacaksa ortamdaki havalandırma iyi olmalıdır . BARS Çift Komponentli kalın Yol Boyası, içeriğinde agregalar olması dolayısıyla kova dibine çökme yapabilir bu yüzden kova içerisinde düşük hızlı bir mikser ile yaklaşık 2 dakika homojen bir şekilde, ikinci bileşen olan toz sertleştiricisi ilave edilerek karıştırılıp, bekletilmeden uygulama alanına dökülmelidir. şekilli kalıplar yada Mala ile uygun bir şekilde yayılır. Boya kurumadan, cam tozu uygulanmış yaş boya üzerine atılır. Çok sıcak havalarda direk güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. **ürün hızlı kurur bu yüzden** uygulama yapmak için maximum 20-30 dakika vaktiniz vardır. Bu seriyi aştığınızda, ürün sertleşeceği için kullanılamaz hale gelebilir.

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri
 Çekme kalıbı
 Çelik Mala
 Kalın atlatma aleti

Hazırlanan harç sıcaklığa bağlı olarak en fazla 15 dk. içerisinde tüketilmeli, uygulama alanınız küçükse bir set fazla geleceğini düşünürseniz farklı bir kaba her iki bileşenden yüzde 50 oranında alıp karıştırın ürünün yarısını kullanmış olursunuz kalan diğer yarısı orjinal ambalajlarında kapaklarını sıkıca kapatıp uygun şartlarda depolayabilir daha sonra kullanabilirsiniz kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.



PROROAD
X 2K 837
KALIN SOĞUK DÖKÜM
YOL ÇİZGİ BOYASI

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

AMBALAJ:

19 kg teneke

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

TÜKETİM:

2-3 mm kalınlıkta yaklaşık 5 kg / m²

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Ürünü solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.