



PROKAP PLASTER 851

Kapiler Nem Yalıtım Sıvası

ÜRÜN TANIMI:

Rutubetten zarar görmüş , nemlenme, çiçeklenme, boya kabarması veya yoğuşma görülen duvarlarını yalıtımı için özel olarak geliştirilmiş çimento esaslı sıvadır.

SİSTEM BİLEŞENLERİ:

PROKAPPLASTER
PROMOLD

ÖZELLİKLER :

Ekonomiktir.
Betonun nefes almasına engel olmaz.
Isı tasarrufu sağlar.
Nem, mantar ve küf oluşumunu engeller.
Su itici özelliğindedir.
Tuz kusmasının sonucu oluşan kabarmaların oluşmasını engeller.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı	Çimento esaslı/Aktif kimyasal içerikli
Görünüm	Toz /beyaz

PERFORMANS:

(23°C, %50 bağıl nemde)

Üzerine kaplama yapılması	7 gün
Tam kürlenme	28 gün
Kap ömrü	45 dk

Bu değerler firmamızda 23°C, %50 bağıl nemde yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Beton ve tuğla duvarda rutubet ve nem yalıtımında kullanılır.



PROCAP PLASTER 851

Kapiler Nem Yalıtım Sıvası

UYGULAMA TALİMATI:

Kabarmış tahribata uğramış eski sıva katmanı mekanik yöntemler ile kazınır. Yüzeydeki toz, yağ gibi aderans zayıflığına uğratabilecek engeller kaldırılır duvara latex aderans artırıcı sürülmesi önerilir.

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri
Mala
Spatula

Yaklaşık 4-5 kg su içerisine 20 kg PROCAP PLASTER toz bileşene yavaşça boşaltarak toprak kalmayınca kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır.

Öncelikle serpme, aderans artırıcı ince bir katman uygulanır. Bu katman kurduktan sonra, yaklaşık 24 saat sonra mala ile yaklaşık 1,5 cm kalınlıkta 2. kat uygulanır. 2. kat kurduktan sonra yüzey sünger yardımıyla nemlendirilir. Yüzey kürünü aldıktan sonra sistem bileşeni olarak PROMOLD Anti Küf ve Nem boyası uygulanır bir gün sonra istenilen bir boya ile üzeri boyanır.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalıdır. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM:

Sıva katmanı :5-6 kg /m²

AMBALAJ:

20 kg'lık kraft torbada (paLETTE 64 adet, 1600 kg)

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.



PROCAP PLASTER 851

Kapiler Nem Yalıtım Sıvası

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.