



PROMICRO 853

Kapiler Nem Yalıtım Solüsyonu

ÜRÜN TANIMI:

Toprak ile temas halinde olan zemin ve bodrum katlarında yükselen rutubet ve neme karşı kullanılan kapiler nem ve rutubet yalıtım solusyonudur.

SİSTEM BİLEŞENLERİ:

PROMICRO
PROKAPLASTER
PROMOLD

ÖZELLİKLER :

Su bazlıdır.
Rutubet ve nem yalıtımı sağlar.
Betonun nefes almasına engel olmaz.
Su buharı geçirgenliğini korur.
Kılcal su alımı durdurur.
Nem, mantar ve küf oluşumunu engeller.
Tuz kusmasının sonucu oluşan kabarmaların oluşmasını engeller.
Suyu uzaklaştırarak demir donatıları paslanmasını önler.
Yatay hidrofobasyon sınırı oluşturarak nemin kuru olan bölgeye geçişini engeller.
Duvar kalınlığından bağımsız mükemmel penetrasyon sağlar.
Çok ıslak, nemli duvarda bile etkilidir.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı	Silikon Micro emülsiyon Konsantresi
Görünüm /Renk	Likit / bulanık

KULLANIM ALANLARI:

Rutubet görülen duvar ve kolonların nem yalıtımında kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:

Kabarmış tahribata uğramış eski sıva katmanı mekanik yöntemler ile kazınır. Yüzeydeki toz, yağ gibi aderans zayıflığına uğratan engeller kaldırılır.



PROMICRO 853

Kapiler Nem Yalıtım Solüsyonu

Uygulama Ekipmanı:

matkap

Enjeksiyon kartuşu

Ürün kullanıma hazırdır Uygulama yapılacak olan yüzeyin taban seviyesine en yakın yerden yatay olarak 8-12 cm aralıklarla yatayda 45 derecelik açı ile sondaj delikleri açılır. Sondaj delikleri arasındaki mesafe önemlidir. Mesafe büyüdükçe etki azalır. Delme işleminden sonra delici toz dışarı çıkartılır. Hazırlanan solusyon duvardaki açılan deliklerden enjekte edilir İstenirse 2-5 bar basınçlı hava ile de enjekte edilebilir. PROMICRO enjeksiyon işlemi tamamlandıktan 2 gün içerisinde tamamen aktif hale gelir.

Sonuç olarak hidrofobik sınır oluşur ve bu seviyenin üzerine kılcal su alımı engellenmiştir. Hidrofobik seviyenin üzerindeki nem yavaş yavaş buharlaşır ve kurur.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. PROMICRO kılcal kanallardaki nem , rutubet ve su dışındaki gelen suyu uzaklaştırmaz.

TÜKETİM:

Değişken

AMBALAJ:

5 kg plastik bidon

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Ürünü solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulamalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.

DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti

Gürsu Organize San. Bölğ. Sahra cad. No:6/B Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : 0850 888 61 00 www.bars-global.com info@bars-global.com