



PROCONTACT PR 865 Brüt Beton Astarı

ÜRÜN TANIMI:

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, çizilme dayanımı yüksek özel agrega içeren brüt beton yüzey astarıdır.

ÖZELLİKLER:

Pürüzsüz brüt beton zeminler üzerinde, alçı plaka yapıştırılmaları için pürüzlü bir yüzey oluşturarak yapışma mukavemetini, yüzey aderansını artırır.

Kullanıma hazırdır.

Çevre dostudur.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı	Akrilik esaslı / Su bazlı
Agrega Yapı	Bazalt
Görünüm /Renk	Likit / Sarı

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Ph	7-10
Yoğunluk	1,40 ±0,2 g / cm ³
Tane Büyüklüğü	S4 TS 2620 EN ISO 1524

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Duvar , kolon, tavan gibi alanlarda kullanılan brüt beton yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.

Kullanıma hazır.

Uygulama Ekipmanı:



PROCONTACT PR 865 Brüt Beton Astarı

El mikseri
Fırça
Rulo

Ürün kullanım hazır 15 kg lık PROCONTACT PR , düşük devirli mikser yardımıyla iyice karıştırıldıktan sonra fırça veya rulo ile uygulanır. Karışımın 500 devir/dakikadan az düşük devirli mikser ile yapılması önerilir. Agregası içeriğinden dolayı uygulama süresince kaptaki bulunan malzeme aralıklarla karıştırılmalıdır. Kurumadan üzerine uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı 5°C-30°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır. Kuruduktan sonra, uygulamaya en az 24 saat sonra geçilmelidir.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalıdır. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar (28 gün) yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM:

Yüzeyin emiciliğine bağlıdır.

AMBALAJ:

15 kg plastik kova

RAF ÖMRÜ:

Direkt güneş ışığı almayan ,rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında ,+5 ° 30 °C sıcaklıkta , %50 bağıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.



PROCONTACT
PR 860
Brüt Beton Astarı

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.