



# PROKAP 880

*Soyulabilir Koruyucu Kaplama*

### **ÜRÜN TANIMI::**

Dış tehditlere karşı %100 koruma sağlayan ve söküldüğü yüzeyi temizleme özelliğine sahip, su bazlı soyulabilir koruyucu kaplamadır.

### **ÖZELLİKLER :**

Tek bileşenli.  
Sürme esastır.  
Kullanımı kolaydır.  
Kullanıma hazır.  
Aderansı yüksektir.  
Onarım ve tamir masraflarını minimize eder.

### **ÜRÜN BİLGİSİ:**

Kimyasal Yapı	Su bazlı
Görünüm	Likit

### **PERFORMANS:**

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Kuruma süresi	30dk-120dk
---------------	------------

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

### **KULLANIM ALANLARI:**

Cam, alüminyum, doğrama, pvc, çelik, granit, seramik, parke gibi emici olmayan yüzeyler.

### **UYGULAMA TALİMATI:**

Kullanıma hazırdır.

Standart boya rulosu ile veya geniş , ince bir kıl fırça ile yüzeye sürülür. Islak film kalınlığının en az 200 mikron olmasına özen gösterin. Eğer ağır şartlar için koruma gerekiyor ise 30-45 dk. sonra bir kat daha uygulayın. Havasız tabanca kullanılarak da uygulanması mümkündür. Uygulama yaparken atışı bir el yatay sonra bir el dikey yaparak yüzeyde homojenlik sağlayın. Yüzeyde kurumasını bekleyin.

Kuruduktan sonra köşesinden kaldırılarak soyulur.



# PROKAP 880

**Soyulabilir Koruyucu Kaplama**

### **SINIRLAMALAR:**

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalıdır. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

### **TÜKETİM:**

200 mikron kalınlık için 150-250 gr/ m<sup>2</sup>

### **AMBALAJ:**

1 kg plastik şişe  
5 kg plastik kova  
15 kg plastik kova

### **RAF ÖMRÜ:**

Direkt güneş ışığı almayan, rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında, +5° - 25 °C sıcaklıkta, %50 bağıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

### **DEPOLAMA KOŞULLARI:**

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

### **GÜVENLİK:**

Ürünü solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar'ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.*