



# PROTHERM COLOR 990

Dış Cephe Boyası

## ÜRÜN TANIMI:

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, silikon takviyeli son kat dış cephe boyadır.

## ÖZELLİKLER:

Yüksek örtme gücüne sahiptir.  
Aderansı yüksektir.  
Yağmura karşı dayanıklıdır.  
Mattır.  
Kolay uygulanır.  
Çevre dostudur.

## ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı	Stiren Akrilik esaslı / Su bazlı
Görünüm /Renk	Likit / İstenilen
Ph	7-10
Yoğunluk	1,30±0,2g/cm <sup>3</sup>

## PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Parlaklık	G3	TS 4318 EN ISO 2813
Tane Büyüklüğü	S 1	TS 2620 EN ISO 1524
Su Buharı Aktarım	V 1	TS EN ISO 7783-2
Su Aktarım Hızı	W2	TS EN 1062-3
Kuru Film Kalınlığı	E 3	TS EN 1062-1

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

## KULLANIM ALANLARI:

Dış cephelerde; PROTHERM PRIMER ile astarlanmış çimento bazlı siva, beton vb yüzeylerde kullanılır.



# PROTHERM COLOR 990

Dış Cephe Boyası

## UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR , PROREPAIR PLUS ile en az 24 sa önceden onarılmalı. PROTHERM COLOR Dış Cephe Boya %10 - 15 su ile düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır .

## Uygulama Ekipmanı:

El mikseri

Rulo

24 saat öncesinde PROTHERM Primer Dış cephe astarı ile astarlanmış yüzeye iki kat uygulanır.

## SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır .Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

## TÜKETİM:

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 7-9 m<sup>2</sup>/ lt

## AMBALAJ:

15 lt plastik kova

## RAF ÖMRÜ:

Direkt güneş ışığı almayan ,rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında ,+5° - 25 °C sıcaklıkta , %50 bağıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

## DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

## GÜVENLİK:

Ürünü solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulamaya hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.*