



# PROFLOW 745

Harç & Beton İçin  
Akışkanlaştırıcı

### **ÜRÜN TANIMI:**

Sülfonat esaslı , kullanıma hazır, akışkanlaştırıcı beton katkıdır.

### **ÖZELLİKLER:**

Yüksek mukavemetli beton üretiminde kullanılarak su/çimento oranında su oranını düşürerek normal işlenebilme yeteneği elde edilir.

Yağlayıcı etkileri sayesinde betonun iç sürtünmesi azalır böylece betonun işlenebilme yeteneği artar.

Betonun kılcal su emme miktarını azaltır.

Çatlaksız dayanıklılık sağlar.

Katılmış beton veya harçların kapilerite ve yüksek basınç altında su emmeye karşı mukavemetlerini artırır.

Betonun ulaşılamayan yerlere kolay yerleşmeyi sağlamak için işlenebilirliği arttırırlar.

### **ÜRÜN BİLGİSİ:**

Kimyasal Yapı	Sülfonat
Görünüm /Renk	Likit / Kahverengi

### **PERFORMANS:**

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Sıvı Yoğunluk 1,0±0,2 gr/cm<sup>3</sup>

pH 10 - 12

Donma Noktası < 0°C

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

### **KULLANIM ALANLARI:**

Her türlü çimentolu (Alüminler hariç) harçlarda su geçirimsizlik katkısı olarak kullanılır.

Yeraltına yapılan beton temeller , tünellerde, kanallarda, tüm beton döşemeleri, harç ve beton yapımında kullanılır.

### **UYGULAMA TALİMATI**

Kullanıma hazırdır. Direkt kullanılır.

Çimentonun % 0,5 - % 2 i oranında, harç karışım suyuna ilave edilir.



# PROFLOW 740

**Harç & Beton İçin  
Akışkanlaştırıcı**

### **SINIRLAMALAR:**

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

### **TÜKETİM:**

Çimento ağırlığının % 0,5 - % 2 i arasında.

### **AMBALAJ:**

5 kg Çanta Bidon  
30 kg Çanta Bidon

### **RAF ÖMRÜ:**

Rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

### **DEPOLAMA KOŞULLARI:**

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

### **GÜVENLİK:**

Ürünü solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Maske kullanınız. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar'ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.*