



PROPERA
816
SÜPER PARLAK SÜRME
ZEMİN CİLASI

ÜRÜN TANIMI:

iç ve dış mekânlarda, mineral zemin ve duvar yüzeylerinde uygulanabilen, tek bileşenli, hava kurumalı, çok parlak ve çok ince bir film tabakası oluşturarak adeta zeminde ıslakmış gibi bir görüntü sunan zemin cilasıdır.

ÖZELLİKLER:

zemini korur ve tozumu engeller,
emprenye etkili, Çabuk kuruma süresine sahiptir (Ortalama 1 saat)
Çok uzun ömürlüdür.
Uygulanması çok kolaydır , Zehirsizdir.
Yüzeyin gözeneklerine kadar işlediği için yüzey içinden oluşacak tozlanmayı keser.
Uygulandığı yüzeyin görünüm kalitesini artırır.
Canlı renklerin gözükmesini, motiflerin ön plana çıkmasını sağlar.
Uygulandığı yüzeyi özellikle UV ışınları, yağmur ,kar gibi iklim şartlarına karşı korur yüzeye nefes aldırır .

ÜRÜN BİLGİSİ:

Şekli: Sıvı

Renk: Şeffaf

Kuruma Süresi (20oC): Ortalama 45 dakika

Raf Ömrü: 20oC sıcaklıkta karanlık ve kuru ortamda, ürünün ambalajı açılmadan 6 ay.

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Yoğunluk 1,30 ±0,2 g / cm³

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.



PROPERA
816
SÜPER PARLAK SÜRME
ZEMİN CİLASI

KULLANIM ALANLARI:

Beton, brüt beton, tuğla, doğal taş, mozaik ve birçok mineral yüzeyde dikey ve yatay olarak Beton, şap ve kaldırım taşlarında, İç ve dış uygulamalar, Depo ve fabrikalar, akaryakıt istasyonları Alışveriş merkezleri, süpermarketler, Depo zeminlerde,

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Beton zemin de su birikintisi, nem ve rutubet olmamalıdır. Kuru bir zemin olmalıdır zemin Yapışmayı engelleyici her türlü maddeden arındırılmış olmalıdır PROPERA 816 kendi ambalajında düşük devirli bir karıştırıcı ile 1 dakika kadar karıştırılır rulo ,fırça yada püskürtme ekipmanı ile zemine 2 kat uygulanır hızlı kurur katlar arası 1 saat olması yeterlidir

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri
Rulo veya püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama zamanı don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM:

150-250 gr/m²

AMBALAJ:

5 kg teneke ambalaj
15 kg teneke ambalaj



PROPERA
816
SÜPER PARLAK SÜRME
ZEMİN CİLASI

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.. Deri temasından sakınınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.